

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Geflechtschlauch, Typ GSP150, Polyester V0

Norm scorflex GSP150

Grafische Darstellung



Verwendung GSP150-Geflechtschläuche eignen sich hervorragend zum Bündeln und zum Schutz von Kabelbäumen.

GSP150-Geflechtschläuche sind selbstverlöschend.

Für die Notwendigkeit der V0-Qualität geeignet und spezifisch für den Zugbau entwickelt.

Technische Daten

Werkstoff	Polyester V0
Abdeckung (DIN 65164)	≥ 75 %
Temperaturbereich	-50 °C bis +150 °C
Wärmeschock	+225 °C
Entflammbarkeit nach	UL94-V0
Farben	schwarz, grau

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	03.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Geflechtschlauch, Typ GSP150, Polyester V0

Norm scorfex GSP150

Abmessungen

Artikelnr. eskon	Nenngröße	Aufweitbereich mm	Abdeckung	Farbe
657741	GSP150 4,0	3,0 – 7,0	78 %	schwarz
657743	GSP150 6,0	5,0 – 8,0	80 %	schwarz
657744	GSP150 8,0	7,0 – 10,0	78 %	schwarz
657745	GSP150 10,0	9,0 – 13,0	78 %	schwarz
657746	GSP150 12,0	11,0 – 16,0	78 %	schwarz
657747	GSP150 16,0	15,0 – 21,0	77 %	schwarz
657748	GSP150 20,0	20,0 – 26,0	75 %	schwarz
657749	GSP150 25,0	24,0 – 31,0	79 %	schwarz
657750	GSP150 30,0	28,0 – 38,0	80 %	schwarz
657751	GSP150 40,0	38,0 – 50,0	75 %	schwarz
657755	GSP150 4,0	3,0 – 7,0	78 %	grau
657756	GSP150 6,0	5,0 – 8,0	80 %	grau
657757	GSP150 8,0	7,0 – 10,0	78 %	grau
657758	GSP150 10,0	9,0 – 13,0	78 %	grau
657759	GSP150 12,0	11,0 – 16,0	78 %	grau
657760	GSP150 16,0	15,0 – 21,0	77 %	grau
657761	GSP150 20,0	20,0 – 26,0	75 %	grau
657762	GSP150 25,0	24,0 – 31,0	79 %	grau
657763	GSP150 30,0	28,0 – 38,0	80 %	grau
657764	GSP150 40,0	38,0 – 50,0	75 %	grau

B	Artikelnr. ergänzt, Bild erneuert	03.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de